



tesa[®] 74921

Pel·lícula de protecció autoadhesiva

Informació del producte

Pel·lícula de protecció autoadhesiva tesa[®] - Vidre - Per a la protecció de grans superfícies i la cobertura de diverses superfícies planes

Descripció del producte

La pel·lícula autoadhesiva és ideal per a la protecció de grans superfícies de vidre i moltes altres superfícies planes. Ofereix una protecció eficaç contra qualsevol tipus de vessament i brutícia. També protegeix de les ratllades en diverses superfícies llises com ara finestres, marcs de finestres, miralls i portes de vidre. És fàcil d'aplicar i eliminar sense deixar residus d'adhesiu fins a 6 mesos, cosa que fa que la neteja sigui sense problemes.

Característiques del producte

- Fàcil aplicació
- Protegeix contra qualsevol vessament de formigó i pintura, brutícia, pols, rascades i taques
- Eliminació neta sense deixar residus fins a 6 mesos
- Reposicionable múltiples vegades
- Pel·lícula de PE llisa i fina

Informació tècnica (valors mitjans)

Els valors d'aquesta secció s'han de considerar representatius o típics i no s'han d'utilitzar amb finalitats d'especificació.

Construcció del producte

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------|-------|
| • Recolzament | film PE | • Gruix total | 35 µm |
| • Tipus d'adhesiu | acrílic a base d'aigua | | |

Propietats/Valors de rendiment

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Elongació al trencament | 200 % | • Material | LDPE (Polietilè de baixa densitat) |
| • Resistència a la tracció | 5.5 N/cm | • Material de la màscara de cobertura | LDPE |
| • Temperatura d'aplicació a partir de | -5 °C | • Removibilitat sense residus | SI |
| • Temperatura d'aplicació a | 60 °C | • Apte per a superfícies sensibles | SI |
| • Pes del suport | 29 g/m ² | • Resistència al trencament | NO |
| • Fàcil d'eliminar | Si | • Resistència a l'aigua | Mitjana |

Valors d'adhesió

- | | |
|--------|----------|
| • Acer | 0.8 N/cm |
|--------|----------|



tesa[®] 74921

Pel·lícula de protecció autoadhesiva

Informació del producte

Condicions d'emmagatzematge

Condicions d'emmagatzematge

L'emmagatzematge s'ha de fer en un ambient allunyat de la llum solar, humitat entre el 40 i el 70%, temperatura entre 15 i 30 °C.

Exempció de responsabilitat

Els productes tesa[®] demostren la seva qualitat impressionant dia rere dia en condicions exigents i se sotmeten regularment a estrictes controls. Tota la informació i les recomanacions s'ofereixen segons el nostre millor coneixement sobre la base de la nostra experiència pràctica. No obstant això, tesa SE no pot oferir cap garantia, expressa o implícita, inclosa, però no limitada a, cap garantia implícita de comerciabilitat o adequació per a un propòsit particular. Per tant, l'usuari és responsable de determinar si el producte tesa[®] és apte per a un propòsit particular i adequat per al mètode d'aplicació de l'usuari. Si teniu qualsevol dubte, el nostre personal d'assistència tècnica estarà encantat d'ajudar-vos.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=74921>